

## B 7175

Weefsel / Tissu / Fabric Gewebe / Tejido		100% PES 1100 dtex		
Gewicht / Poids / Weight Gewicht / Peso total		650 g/m <sup>2</sup>	DIN EN ISO 2286-2	1998
Vernis / Laquage / Lacquering / Lackierung / Lacado		1/1		
Kalander / Calandre / Embossing / Kalander		Glossy		
Treksterkte Résistance rupture Breaking strength Höchstzugkraft Resistencia a la ruptura	Ketting / Warp / Chaîne / Kette / Urdimbre	2500 N/5cm	EN ISO 1421 meth 1	1998
Scheurweerstand Résistance à la déchirure Tear strength Weiterreissfestigkeit Resistencia a la rasgadura	Inslag / Weft / Trame / Schuss / Trama	1800 N/5cm		
	Ketting / Warp / Chaîne / Kette / Urdimbre	250 N	DIN 53 363	2003
	Inslag / Weft / Trame / Schuss / Trama	250 N		
Hechting / Adhérence / Adhesion Haftung / Adherencia		90 N/5cm	EN ISO 2411	2000
Temperatuurbestendigheid Tenue à la température Temperature resistance Temperaturbeständigkeit Resistencia a la temperatura		-30 °C/+70 °C	DIN EN 1876-2	1998
Lichtechtheid Tenue à la lumière Light fastness Lichtechtheit Resistencia a la luz	(Uitgezonderd wit en (semi-) transparant) (Excepté en blanc et (semi-) transparent) (Except white and (half-) transparent) (Ausnahme weiss und (Semi-)transparent) (Excepto blanco/(Semi-)transparente)	7-8	ISO 105 B02	1988
Brandgedrag / reaction au feu Fire behavior / Brennverhalten		M2 B1	NFP 92 507 DIN 4102	2004 1998
Antistatic		<5x10E10	EN 532 index1 EN 1149-1	
Toepassing, application, application, Anwendung, aplicación	Anti-static			